



07

Izodom2000 Polska Sp. z o.o.
98-220 Zduńska Wola, ul. Ceramiczna 2a

PN-EN 13163+A1:2015-03

Płyta perymetryczna Izodom 2000 Polska

Typy kształtek:

PER PL 40/60, PER PL 40/80, PER PL 40/100, PER PL 40/120,

EPS (PERIPOR)

Współczynnik $\lambda \leq 0,033 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

Gęstość pozorną $\rho_a > 30 \text{ kg}/\text{m}^3$

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu $CS \geq 200 \text{ kPa}$

Wytrzymałość na zginanie BS $\geq 250 \text{ kPa}$

Reakcja na ogień - Euroklasa E